

CityFlair-Stützwinkel.

Bauhöhen 55 bis 155 cm / 100 cm Baubreite



EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Oberfläche:	Gestrahlte Veredelung auf der Sichtseite, am Kopf und am oberen Bereich der Rückseite, sowie werkseitige Imprägnierung.
Aufbau:	einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
Klassifizierung:	EN 15258 Betonfestigkeitsklasse C30/37
Sonderanfertigung:	Weitere Höhen und Lastfälle auf Anfrage erhältlich.
Zusatzangabe:	Mit prüffähigen Statiken. Die Gewichtsangaben verstehen sich als Nettogewichte. Informationen über die Volumengewichte erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertriebsbüro, in unserer EHL-Stützwinkelbroschüre oder unter www.ehl.de .

Typenbezeichnung

Baubreite 100 cm, Wandstärke (WS) 12 cm, Lastfall 1

Bauhöhen	ca. 55 cm	ca. 80 cm	ca. 105 cm	ca. 130 cm	ca. 155 cm
Gewichte/Stück	ca. 215 kg	ca. 335 kg	ca. 435 kg	ca. 530 kg	ca. 640 kg
L x B x H in mm	ca. 995 x 120 x 550	ca. 995 x 120 x 800	ca. 995 x 120 x 1050	ca. 995 x 120 x 1300	ca. 995 x 120 x 1.550
Fußlänge	ca. 30 cm	ca. 45 cm	ca. 55 cm	ca. 70 cm	ca. 85 cm
Fußhöhe	ca. 12 cm	ca. 12 cm	ca. 12 cm	ca. 12 cm	ca. 12 cm
empf. Rastermaße	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Maßtoleranz	B/H +/- 10 mm; WS +10/-5 mm Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Elementen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.				

Technische Daten

Expositionsklassen:	XC2 (Erdseite), XC4 und XF1, WF
Festigkeit:	C30/37
Konizität:	max. 3 mm pro Seite
Sichtseite:	gestrahlt
Rückseite:	oberer Bereich gestrahlt
Seitenflächen:	gestrahlt
Kopf:	gestrahlt

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.


Bitte beachten Sie:

Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Produktabbildung



Farbabbildungen



Ambientefoto



Farbe //anthrazit

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de