


Isolierte Dach- und Wandsysteme  
Deutschland


# Hoesch<sup>®</sup> isorock vario Wandpaneel Mineralwolle Produkt Datenblatt



## Anwendung

Das Hoesch® isorock vario Wandpaneel Mineralwolle ist ein Wandsystem mit Mineralwollkern. Das Wandpaneel eignet sich nicht nur bei erhöhten Brandschutzanforderungen, sondern begeistert auch mit vielseitigen Designoptionen in der Fassadengestaltung. Es kann für alle Gebäudearten sowohl in horizontaler als auch vertikaler Ausführung verwendet werden.

## Elementquerschnitt



## Technische Parameter

Das Hoesch® isorock vario Wandpaneel Mineralwolle wurde gemäß EN 14509:2013 geprüft und zugelassen.

Baubreite / Deckbreite [mm]	Dämmkerndicke (D) [mm]	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gem. EN 14509:2013 mit Fugeneinfluss [W/m <sup>2</sup> ·K]	Luftschalldämmung (C; Ctr) [dB]	Global Warming Potential A1-A3 (GWP) [kg CO <sub>2</sub> -eq./m <sup>2</sup> ]	Global Warming Potential A-C (GWP) [kg CO <sub>2</sub> -eq./m <sup>2</sup> ]
1.000 / 1.000	80	19,63	0,52	NPD	24,4	24,8
	100	21,63	0,41	NPD	27,1	27,6
	120	23,63	0,34	NPD	29,8	30,3
	140	25,63	0,29	NPD	32,5	33,1
	150	26,63	0,27	NPD	33,9	34,5
	175	29,13	0,23	NPD	37,3	37,9
	200	31,63	0,20	NPD	40,7	41,4

Die technischen Angaben gelten für eine Deckschalendicke von Außen/Innen 0,75/0,50 mm und den Dämmkern Typ S1.

## Verhalten bei Brandeinwirkung

Das Hoesch® isorock vario Wandpaneel Mineralwolle wurde gemäß EN 14509:2013 geprüft und zugelassen. Technische Produktspezifikationen in Bezug auf die Brandklassifizierung sind beim technischen Support von Kingspan erhältlich. Angaben zu den FM Approvals geprüften Produkten sowie deren dazugehörigen Spezifikationen sind beim technischen Support von Kingspan auf

Anfrage erhältlich.

Baubreite/ Deckbreite [mm]	Dämmk- erndicke (D) [mm]	Brandverhalten	Feuerwiderstand - Decke	Feuerwiderstand - Außenwand - horizontal	Feuerwiderstand - Außenwand - vertikal	Feuerwiderstand - Innenwand - horizontal	Feuerwiderstand - Innenwand - vertikal
1.000 / 1.000	80	A2-s1, d0	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	100	A2-s1, d0	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	120	A2-s1, d0	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	140	A2-s1, d0	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	150	A2-s1, d0	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	175	A2-s1, d0	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	200	A2-s1, d0	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

Die Angaben zu den Feuerwiderstandsklassen in dieser Tabelle beziehen sich nur auf die Standard-Deckschalenkombination Außen/Innen 0,75/0,50 mm. Für andere Deckschalendicken liegen für das Produkt Feuerwiderstandsklassifizierungen vor.

## Abmessungen

(Liefer-)Länge

Kurzlängen [mm]	550-1999
Standard Lieferlänge [mm]	2000-7000
Max. Lieferlänge [mm]	7001-14300

Für Längen, die über den Standard-LKW (> 13,50 m) hinausgehen, fallen Kosten für einen Überlängen-Transport an und es können zusätzliche Transportbeschränkungen anfallen.

Elementbreite

Die Standard Baubreite beträgt 1.000 mm und die Deckbreite 1.000 mm.

## Toleranzmaße

Alle verwendeten Materialien stimmen mit den technischen Bestimmungen und Normen überein. Grenzabmaße entsprechen den Toleranzmaßen der EN 14509:2013 - Anhang D.

Grenzabmaß Elementlänge	L≤3m, -	5 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L≤3m, +	5 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L>3m, -	10 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L>3m, +	10 mm
Grenzabmaß Baubreite	-	2 mm
Grenzabmaß Baubreite	+	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	-	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	+	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke		2 %
Grenzabmaß Dämmkerndicke		2 %
Abweichung von der Rechtwin- kligkeit		0.006 x w
Abweichung von der Geradheit		NPD

## Material

Dämmkern

Mineralwolldämmkern (S1) mit einer Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_D$ ) von 0,041 W/m·K gemäß EN 14509:2013.

Äußere Deckschicht

Die Standard Blechstärke des Stahls beträgt 0,75 mm. Auf Anfrage ist auch eine Blechstärke von 0,60 mm für eine sichtbare Befestigung verfügbar. Standard Beschichtung: Polyesterbeschichtung (25  $\mu$ m) – PES. Optional: Spectrum™ (50

$\mu$ m).

Innere Deckschicht

Die Standard Blechstärke des Stahls beträgt 0,50 mm. Auf Anfrage ist auch eine Blechstärke von 0,60 mm oder 0,75 mm verfügbar. Standard Beschichtung: Dünnfilmbeschichtung (15  $\mu$ m). Optional: Polyesterbeschichtung (25  $\mu$ m) – PES.

Dichtbänder

Das Hoesch® isorock vario Wandpaneel Mineralwolle verfügt im Längsstoß über zwei werkseitig angebrachte, konvektions- und kondenswasserabweisende Dichtbänder.

Profilierungen

Die verfügbaren Profile sind in der entsprechenden Profiltabelle zu finden.

Farben

Die verfügbaren Farben entnehmen Sie bitte der Broschüre "Farben und Beschichtungen".

## Mechanische Festigkeit

Last-/Spannweitentabellen finden Sie in den "Spannweitentabellen" auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren technischen Support.

## Umwelt & Nachhaltigkeit

Unsere Produktionsanlagen erzeugen vor Ort erneuerbare Energie und tragen so zum Energiemix des Standorts bei. Kingspan Insulated Panels beschafft Stahl, der zu 15-25% aus recyceltem Material besteht. Kingspan Insulated Panels tragen direkt zu den DGNB, BREEAM®- und LEED®-Punkten bei. Hoesch® isorock vario Wandpaneel Mineralwolle verfügt über produktspezifische EPD (Umweltproduktdeklaration) in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021.

## Produktionsstandard

Kingspan Isolierte Dach- und Wandsysteme entsprechen der Europäischen Norm EN 14509:2013 für werkmäßig hergestellte selbsttragende Sandwichelemente mit beidseitigen Metalldeckschichten.

## Qualität

Kingspan Dach- und Wandpaneel werden aus den hochwertigsten Materialien mit modernsten

Produktionsanlagen und unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollstandards hergestellt. Sie entsprechen den Normen für Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2015 und gewährleisten eine langfristige Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Paneele werden auch unter der Zertifizierung des Umweltmanagementsystems EN ISO 14001:2015 und der Zertifizierung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz EN ISO 45001:2018 hergestellt. Das Hoesch® isorock vario Wandpaneel Mineralwolle ist CE gekennzeichnet gemäß EN 14509:2013.

---

## Verpackung

### Verpackung - Transport

Die Lieferung von Hoesch® isorock vario Wandpaneel Mineralwolle erfolgt auf Polystyrolblöcken. Die Elementstapel sind an der Unter- wie auch Oberseite mit einer Schutzverpackung versehen und einer Schutzfolie umwickelt. Die Stirnkanten verbleiben offen. Sonderverpackungen auf Anfrage. Die Anzahl der Elemente in einem Paket hängt von der Paneeldicke und -länge ab. Für besonders lange Paneele werden die Mengen reduziert.

Dämmkerndicke (D) [mm]	80	100	120	140	150	175	200
Anzahl der Paneele	15	12	9/10	8	7/8	6/7	5/6

---

## Anlieferung

Die Elementanlieferung erfolgt mittels LKWs direkt an die

Baustelle, sofern nicht anders vereinbart. Die Entladung unterliegt dem Auftraggeber bzw. Verleger und ist bauseits zu gewährleisten. Bitte beachten Sie außerdem unsere Broschüre "Verarbeitung & Montage".

## Seefracht

Für Projekte, die eine Lieferung per Seefracht erfordern, sind die Produkte in speziellen Seefracht Containern verpackt. Hierfür gelten besondere Verladegebühren.

---

## Verarbeitung & Montage


Bei der Verlegung der Elemente ist unsere „Verarbeitung & Montage“ Broschüre zu beachten, sowie die „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Dach-, Wand- & Deckenkonstruktionen aus Metallprofiltafeln“ des IFBS. Wir weisen darauf hin, dass aus statischen Gründen der Einsatz von Lastverteilerplatten bei der Montage dieses Wandelementes notwendig sein kann. Hier sind original Kingspan Lastverteilerplatten für die verdeckte Befestigung zu verwenden. Nur diese entsprechen den Qualitätsrichtlinien gemäß der jeweils gültigen Zulassung, werden fremdüberwacht und sind Grundlage für Gewährleistung.

---

## Gewährleistung

Kingspan bietet eine Gewährleistung individuell für jedes Projekt in Abhängigkeit von der Aggressivität der Umgebung und der Art der gewählten Beschichtung.

## Profilierungen

Profilierungen	Außenseite	Innenseite
C - Micro 8mm		
E - Eurobox		
F - Flat		
M - Micro		
Q - Minibox		
B - Box		

---

# Kontaktdaten

Kingspan GmbH  
Am Schornacker 2 | 46485 Wesel | Deutschland  
T: +49 281 95 25 0-0  
F: +49 281 95 25 0-50  
E: [info@kingspan.de](mailto:info@kingspan.de)  
[www.kingspan.de](http://www.kingspan.de)



Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken Sie auf diesen [Link](#).

Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Produktionsbedingte Abweichungen sind möglich. Die Angaben in dieser Broschüre gelten nur dann als zugesicherte Eigenschaften, soweit sie im Einzelfall ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt sind. Technische Änderungen vorbehalten. Die Kingspan GmbH übernimmt keinerlei Haftung. Für die neuesten Informationen besuchen Sie bitte [www.kingspan.de](http://www.kingspan.de)

ems®, Hoesch®, Kingspan® und der Löwe sowie QuadCore® sind eingetragene Warenzeichen der Kingspan Group plc in Großbritannien, Irland und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

