## Produktdatenblatt

## puren Secure

puren-PIR MV-SE



DE

Flachdach-Dämmplatte									
schwer entflammbar	für die Verlegung u	nter Abdic							
Deckschichten	•	diffusionsoffenes, fl diffusionsoffenes Sp							
Kantenausbildung		Stufenfalz stumpfkantig							
Dicke	[mm]	80	100	120	140	160	180	200	
Wärmedurchlasswiderstand 1)	$R_B[(m^2\cdot K)/W]$	2,96	3,70	4,62	5,38	6,15	6,92	7,69	
Wärmedurchgangskoeffizient 2)	$U_B[W/(m^2\cdot K)]$	0,32	0,26	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	
Dampfdiffusionswiderstand <sup>3)</sup>	S <sub>d</sub> [m]	3,2 - 16	4 - 20	4,8 - 24	5,6 - 28	6,4 - 32	7,2 - 36	8 - 40	
Paketinhalt	Stück	6	5	4	3	3	3	2	

puren Secure	rechnische Date	Technische Daten PU-Dämmplatte									
Eigenschaft	Norm / Prüfverfahren	Einheit	Eigenschaft	Eigenschaft							
Material	Polyurethan-Hartschaum (PU) nach DIN EN 13165, gütegeschützt, biologisch und bauökologisch unbedenklich, recycelbar, unverrottbar, schimmel- und fäulnisfest.										
Rohdichte	DIN EN 1602	kg/m³	> 30	> 30							
Abmessungen			Normalform	Normalformat Langformat							
			Außenmaß	Einbaumaß	Außenmaß	Einbaumaß					
Länge	DIN EN 822	mm	1200	1185	2400	2385					
Breite	DIN EN 822	mm	600	585	600	585					
lieferbare Dicken	DIN EN 823	mm	80, 100, 120	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200							
Wärmeleitfähigkeit PU		bei D	icken d < 120 mm	d < 120 mm d ≥ 120 mm							
Nennwert ( EU ) $\lambda_D$	DIN EN 13165	W/(m·K)	0,026	0,025	0,025						
Bemessungswert ( DE ) $\lambda_{B}$	DIN 4108-4	W/(m·K)	0,027	0,026							
Wärmeleitfähigkeitsstufe ( WLS )			027	027 026							
Druckfestigkeit											
Druckspannung bei 10% Stauchung	DIN EN 826	kPa	150	150							
Druckbelastbarkeit bei kurzzeitiger Beanspruchung		kPa	90	90							
zulässige Dauerdruckspannung bei < 2% Stauchung		kPa	30	30							
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	DIN EN 1607	kPa	40	40							
Bezeichnung ( EU )	DIN EN 13165	PU-EN 13165	65-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)150-TR40								
Anwendungstyp ( DE )	DIN 4108-10										
Brandverhalten	schwerentflammbar, ni	icht glimmend, nicht s	schmelzend, nicht	brennend abtrop	pfend						
Brandverhaltensklasse / RtF ( EU )	DIN EN 13501	DIN EN 13501			B-s1, d0 Ober- / Sichtseite (grau) 4) E Rückseite (weiß)						
Temperaturbeständigkeit		°C	-20 bis +90								
Feuchteaufnahme 3)	DIN EN 12087	Vol-%	≤ 3	≤ 3							
Spezifische Wärmekapazität 3) C	DIN EN 12524	J/(kg·K)	1400								
	3) DIN EN 12086		40 - 200								
linearer Ausdehnungskoeffizient 3)	DIN EN 1604	1/K	3 - 7 ·10 <sup>-5</sup>								
	U-Wert des Dämmelemer Die Wärmeübergangswid sind berücksichtigt; weiter     Literaturwert	Wärmedurchlasswiderstand der Dämmplatte auf Grundlage der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4.     U-Wert des Dämmelements auf Grundlage der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4.     Die Wärmeübergangswiderstände R <sub>si</sub> = 0,10 m²/K·W und R <sub>sio</sub> = 0,04 m²/K·W (Wärmestrom nach oben) sind berücksichtigt; weitere Bauteilschichten sind nicht berücksichtigt.     Literaturwert     auf mineralischem Untergrund. Bitte beachten Sie unsere Einbauhinweise und die Anwendungsbedingungen im Klassifizierungsberichten.									



Leistungserklärung 12311.CPR.2017.07 puren-PIR MV-SE www.puren.com/download



DIN EN 13165:2012+A2:2016 Prüfstelle: 0751 FIW München



Zertifizierungsstelle: 0751 FIW München Anwendungsbescheinigung: PU-213.0-08