

Conclay – Lehmplansteine

A058L460

Für die wirtschaftliche Verarbeitung für innen- und Außenwände – AK II



Format	S (5DF)
Wanddicke:	mm 300
Artikelbezeichnung:	Lehmstein (LS) – tragend – DIN 18945 –p4 – II – 2,2 – S(248 x 300 x 123) – A1
Artikelnummer:	A058L460

Allgemeine Werte	
Länge	mm 248
Breite	mm 300
Höhe	mm 123
Masse Einzelstein	kg 19,8
Herstellungsmethode	formgepresst (p)
Rohdichte	kg/dm ³ 2,2
Baustoffklasse	A1

Statik/Bemessung	aBG beantragt
Druckfestigkeitsklasse *)	4
Mittelwert Erstprüfung	N/mm ² in Prüfung
E-Modul	N/mm ² in Prüfung
Anwendungsklasse	II
Mörtel	Maxit mur 900 clay
*) andere Festigkeitsklassen auf Nachfrage möglich	Druckfestigkeitsklasse M2,5 gemäß DIN 18946

Bauphysikalische Eigenschaften	
Wärmeleitfähigkeit λ_B	W/(m*K) 1,3
Schalldämm-Maß	in Prüfung
Feuerwiderstandsklasse	in Prüfung
Diffusionswiderstand μ (nach Lehm-Bau-Regeln: 2009 Tab. 5-5)	5/10

