

Conclay – Lehmblocksteine A014E460

Für die wirtschaftliche Verarbeitung für innen- und Außenwände - AK II



Fo	12	 -	•
10	ш		u

Wanddicke:

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer:

NF

mm 115

Lehmstein (LS) - tragend - DIN 18945 -p4 - II - 2,2 - NF - A1

A014E460

Allgemeine Werte

Länge

Breite

Höhe

Masse Einzelstein

Herstellungsmethode

Rohdichte

Baustoffklasse

mm

240

mm 115

mm 71

kg 4,2

formgepresst (p)

kg/dm³ 2,2

A1

Statik/Bemessung

Druckfestigkeitsklasse *)

Mittelwert Erstprüfung

E-Modul

Anwendungsklasse

Mörtel

*) andere Festigkeitsklassen auf Nachfrage möglich

Nach DIN 18940

4

N/mm² in Prüfung

N/mm² in Prüfung

Ш

Lehmmauermörtel nach DIN 18946

Bauphysikalische <u>Eigens</u>chaften

Wärmeleitfähigkeit λ_{R}

Schalldämm-Maß

Feuerwiderstandsklasse

Diffusionswiderstand μ (nach Lehmbau-Regeln: 2009 Tab. 5-5)

W/(m*K) 1,3

in Prüfung

in Prüfung

5/10



