

Verlegplatte Span P2 BE.YOND

Anwendung

Emissionsarme Trägerplatte für Flächenbeschichtungen im Innenausbau. Plattenelement für nicht tragenden Einsatz auf dem Boden, an der Wand sowie der Decke. Ohne Einschränkungen für Minergie ECO geeignet.

Technische Klasse

Formaldehydfrei verleimte Spanplatte für Inneneinrichtungen (einschliesslich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich, Typ P2 (EN 312).



Technische Produktdaten

Eigenschaften					Einheit	Norm
Dicke Material	16	19	22	25	mm	
Code Zertifikat	SP-P2-BY	SP-P2-BY	SP-P2-BY	SP-P2-BY		
Dichte min	640	640	610	610	kg/m ³	EN 323
Dichte max	690	690	640	640	kg/m ³	EN 323
Querkzugfestigkeit	0.35	0.35	0.3	0.3	N/mm ²	DIN EN 319
Biegefestigkeit	11	11	10.5	10.5	N/mm ²	DIN EN 310
E-Modul	1600	1600	1500	1500	N/mm ²	DIN EN 310
Abhebefestigkeit	0.8	0.8	0.8	0.8	N/mm ²	DIN EN 311
Formaldehyd-Emission (ppm) E1	≤ 0.01	± 0.01	≤ 0.01	≤ 0.01	ppm	EN 717-1
Formaldehyd-Emission (ppm) CARB II / TSCA Title VI	≤ 0.02	± 0.02	≤ 0.02	≤ 0.02	ppm	ASTM D-6007
Endoberfläche geschliffen (Korngrösse)	100	100	100	100		
Pentachlorphenol (PCP)	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg	CEN/TR 14823
Lindan	0	0	0	0	mg/kg	
Brandverhalten (EU)	D-s2, d0	D-s2, d0	D-s2, d0	D-s2, d0		DIN EN 13986
Wärmeleitfähigkeit	0.13	0.13	0.13	0.13	W/(mK)	DIN EN 13986
Wasserdampfdiffusionswiderstand (feucht)	16	16	15	15		DIN EN 13986
Wasserdampfdiffusionswiderstand (trocken)	50	50	50	50		DIN EN 13986
Luftschalldämmung	27	27	29	29	dB	DIN EN 13986

Toleranzen

Eigenschaften					Einheit	Norm
Dicke Material	16	19	22	25	mm	
Dicke Toleranz	± 0.3	± 0.3	± 0.3	± 0.3	mm	EN 324-1
Länge Toleranz	± 5	± 5	± 5	± 5	mm	EN 324-1
Breite Toleranz	± 5	± 5	± 5	± 5	mm	EN 324-1
Kantengeradheit	1.5	1.5	1.5	1.5	mm/m	EN 324-2
Rechtwinkligkeit	2	2	2	2	mm/m	EN 324-2
Feuchtegehalt min	5	5	5	5	%	EN 322
Feuchtegehalt max	13	13	13	13	%	EN 322
Toleranz Dichte	± 10	± 10	± 10	± 10	%	EN 323