



2573 - CPR - 005.01 - 001 - 01.DE

15

FIRMENANSCHRIFT		GEOCELL Schaumglas GmbH Talstraße 3, 08606 Oelsnitz Germany
PRODUKTIONSSTANDORT		GEOCELL Schaumglas GmbH Industriestraße 4, 26188 Edewecht Germany
REFERENZNUMMER LEISTUNGSERKLÄRUNG		CE_DE_ED_GEOCELL_10_60_2015

EN 13055 - 2 : 2004 - 09
Leichte Gesteinskörnungen für ungebundene und gebundene Verwendung

TECHNISCHE PARAMETER		GEOCELL Schaumglasschotter 10/60
Schüttdichte (EN 1097-3)	[kg/m³]	130 - 170
Kornrohddichte (EN 1097-3, Anh.C)	[kg/m³]	220 - 300
Korngrößenverteilung (EN 933-1)	[mm]	10 - 60
Feinanteile (EN 13055-2)		NPD
Gesteinsmehl (EN 13055-2)		NPD
Wasseraufnahme (EN 1097-6, Anh.C)	[Vol%]	5 - 9
Wassergehalt (EN 13055-2)		NPD
Kornfestigkeit (EN 13055-1, Anh.A)	[N/mm²]	> 0,5
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit (EN 13055-2, Anh.B)	[%]	< 2
Wassersaughöhe (EN 1097-10)	[mm]	NPD
Temperaturschockbeständigkeit (EN 13055-2)		NPD